ECOTON SUPER

Finitura per esterno a grassello di calce resistente ai raggi solari e idrorepellente

DESCRIZIONE Ecoton Super è una finitura specifica per rivestire le pareti esterne con caratteristiche uniche nel suo genere. È un prodotto realizzato con grassello di calce stagionato, legante naturale "ecologico" composto da idrossido di calcio (portlandite) e acqua, con altissime caratteristiche di plasticità e tissotropia, che conferisce traspirabilità. Le polveri di marmo colorate rendono inalterabili le diverse nuance proposte e conferiscono alla finitura ottime proprietà traspiranti ed essendo miscelate con il grassello di calce, il prodotto è antibatterico e antimuffa. Il risultato finale è una vasta gamma di colori ottenuta dall'aggiunta di pregiate terre colorate. Le terre colorate, infatti, sono pigmenti naturali estratti dal sottosuolo ed essendo una miscela di argille, non sono pericolose per la salute e l'ambiente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Ecoton Super è utilizzato per la realizzazione di finitura su intonaco esterno a grassello di calce, ideale per facciate e cappotti. Per una migliore traspirabilità si consiglia di utilizzare Copemalt intonaco. Nel caso in cui si debba posare il prodotto su un intonaco già esistente, si consiglia di applicare sulla superficie da trattare il nostro Ecogras rasante, per ottenere maggiore uniformità e traspirabilità**.** La superficie di applicazione deve essere ben pulita, libera da polvere e sporco ed eventuali tracce di olii, grassi e cere… devono essere rimosse mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Se la temperatura esterna supera i +30°C, se ne sconsiglia l'applicazione in quanto il prodotto deve essere steso a temperature ambiente comprese tra i +5°C e +30°C in assenza di vento e non esposto al sole. In tal caso, il supporto deve essere bagnato adeguatamente con acqua ed il materiale applicato protetto con teli frangisole.

PREPARAZIONE Ecoton Super è commercializzato in contenitori da 25 Kg e il prodotto è pronto all'uso.

MODALITA' DI APPLICAZIONE Applicare la finitura Ecoton Super in due strati fresco su fresco con spatola in acciaio fino a ottenere uno spessore di circa 2mm finito e successivamente frattazzare con un frattazzo di spugna imbevuto di acqua. La posa deve essere eseguita senza interruzione su tutta la parete da spigolo a spigolo. Il consumo teorico è stimato per 5/6 Kg al mq in due mani.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Reazione al fuoco: Classe A1

Assorbimento d'acqua: W2

Permeabilità al vapore acqueo: $\mu = 10$

Adesione: 0,1 N/mm^2

Conducibilità termica : ($\lambda_{10,\,dry}$) 0,45 W/mK

(valore medio da prospetto; P = 50%)

Il prodotto è certificato conforme alla UNI EN 998-1: 2010 *(GP)*

STOCCAGGIO Il materiale si conserva per 12 mesi dalla data di produzione in contenitori chiusi, purché non esposti al gelo o fonti di calore. L'applicatore non deve modificare il prodotto, in tal caso ET Events & Technologies S.r.l.s non si assume alcuna responsabilità.

AVVERTENZE Prodotto per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.